



# PFC Corofil Opschuimende acrylaatkit

PFC Corofil opschuimende acrylaatkit wordt toegepast in voegen en gaten etc. tot 30mm. Tevens wordt de kit toegepast als verlijming van gecoate steenwol brandplaten.

1. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
2. De verwerkingstemperatuur moet tussen de +5°C en +40°C liggen.
3. Voegbreedte mag niet meer dan 30mm bedragen.
4. Poreuze ondergrond dient met verdunde acrylaat voorbehandeld te worden.
5. Plak de aangrenzende gebieden af met maskeertape.
6. Zorg ervoor dat de voeg correct gevuld wordt met de juiste rugvulling zodat de goede afmetingen van het kitlichaam gewaarborgd zijn (zie productblad).
7. Afmeten van de voeg kan met een natte spatel of voegspijker geschieden. Geen afvlakmiddel of zeep gebruiken.
8. Verwijder de maskeertape.
9. Overtollig materiaal direct verwijderen met lauw water. Indien uitgehard kan de kit alleen nog mechanisch verwijderd worden.
10. Kit niet toepassen op **bitumineuze ondergronden**. Bij natuursteen kunnen randzones aangetast worden.
11. Controleer bij aflevering het product op merk, type, transportschade en houdbaarheid.
12. Raadpleeg het productblad en veiligheidsblad voor verdere gegevens.

Dit installatievoorschrift is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.