



FOSTER 60-90

BARVA

60-90, 60-95 bílá, 60-91, 60-96-šedá

KONZISTENCE PRO APLIKACI

60-90, 60-95 lžíce

60-91, 60-96 rukavice

HMOTNOST 1 U.S. GALONU (ASTM D1475)

8,5 to 10,4 liber (1,2 až 1,25 kg)

TYP

Jednosložkový materiál s obsahem rozpouštědla

PRŮMĚRNÁ PRCHAVOST

(ASTM D 1644)

42% z objemu (60% hmotnosti)

KONZISTENCE PŘI POUŽITÍ

Bezvzduchové rozprašovací

ZÁPACH

Za mokra mírný, za sucha žádný

PRŮMĚRNÉ KRYCÍ ROZSAHY (FSTM 72)

Vlhké povrchy zobrazeny dole jsou pro hladký neporézní povrch. Porézní nebo hrubý povrch vyžaduje více materiálu k dosažení stanovené tloušťky za sucha.

Suchý povrch: 0,034 inch (0,9 mm)

Ekvivalentní vlhký povrch: 0,080 inch (2 mm).

(2-2,4 l/m²)

Čas schnutí při 23°C 50%RH (ASTM D 1640)

Suché při dotyku: 3 hodiny

Suché: 48 hodin

MEZE PROVOZNÍ TEPLoty (FSTM 70)

Teplota natíraného povrchu (- 46°C až 104°C)

PROPUSTNOST PRO PÁRU

ASTM E 96, METHOD E, 0,025 PERMS

(0,016 metric perms na 1,3 mm)

ASTM F-1249, 0,03 perms

0,76 g/m² /24 hodin při 38°C, 90% rel.vlhkosti a

tloušťce suchého filmu 0,76 mm

HOŘLAVOST ZA MOKRA (ASTM D 3278)

Zápalný bod 110°F (43°C)

CHARAKTERISTIKA POVRCHOVÉHO

HOŘENÍ (ASTM E 84)

Šíření plamene: 10

Vývin kouře: 15

Testováno na povrchu s nátěrem (0,61 m²/l).

Použito na 6,4 mm cementovou desku..

FOSTER MONOLAR® Tmel

FOSTER MONOLAR® Tmel je silný, flexibilní a těžko zápalný ohnivzdorný elastomerický povrch pro ochranu venkovních termálních izolací. Obsahuje DuPont Hypalon*. Je excelentní parozábranou při použití za nízkých teplot.

FOSTER MONOLAR® Tmel je vynikající bariérou proti povětrnostním a chemickým vlivům

FOSTER MONOLAR® Tmel se nanáší velice snadno špachtlí bez dalších podpůrných prostředků.

FOSTER MONOLAR® Tmel neobsahuje azbest, olovo, rtuť nebo směsi rtuti.

OMEZENÍ:

Neuskładňovat nebo nepoužívat pod 40°F (4°C) nebo nad 100°F (38°C).

Plastické materiály vždy, když používáte ředidla testujte.

Horizontální venkovní povrchy vždy kompletně vysušte.

Vysvahování okolo 2cm/m je doporučováno.

Ujistěte se, že produkt je úplně suchý a plocha zbavená rozpouštědel.

Monolar Coating 60-95 (bílý) nebo 60-96 (šedý) pro bezvzduchové stříkání nebo nanášení kartáčem. PE/PC-BM

*Obchodní známka E.I. DuPont Company