



## TEMTEX™ T950/Cara



Popis	<b>Dvojitě tkaná látka s texturou, karamelizováno žářem pro redukcí uvolnění prachu a pro zamezení vznícení přísad tkaniny.</b>			
Aplikace	- Izolační matrace - Ochrana proti žáru	- Základní tkanina pro zafóliování - Náhrady za azbest		
Approvals				
Charakteristiky tkaniny Temtex T950/Cara				Test method
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	945	± 5%	
Šířka (std)	mm	1000	± 15	
Tloušťka	mm	1.50	± 0.1	
Délka role (std)	m	50		
Max. aplikační teplota	°C	500		
Poznámky				

Struktura tkaniny				
	Jednotky	Data	Tolerance	Testovací metody
<b>Základ tkaniny</b>		E-Glass		
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	950	± 5%	DIN EN 12127
Vazba		Twill 2/2		
Úprava	na cm	11.0 x 7.5	± 3%	DIN 53853
Útek	Tex	ET6-500 tex	± 5%	
Osnova	Tex	ET6-500 tex	± 5%	
Pevnost v tahu (útek x osnova)	N/cm	1100 x 800		DIN 53857
<b>Nátěr / Povrch</b>		Caramelized		
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	-		
1 nebo 2 strany				