



## 60-90/60-91 60-95/60-96

### Kleur

60-90/60-95: wit  
60-91/60-96: grijs

### Wijze van aanbrengen

60-90/60-91: troffel of met de hand 60-95/60-96: airless spuitapparatuur

### Soortelijk gewicht

Ca. 1,2 kg tot 1,25 kg (ASTM D-1475)

**Gemiddeld vaststofgehalte** 60-90/60-91: ca. 42%  
(ASTM D-792) 60-95/60-96: ca. 33%

### Verbruik per m<sup>2</sup>

Afhankelijk van omstandigheden 2,00 tot 4,00 liter per m<sup>2</sup> (droge laagdikte ca. 0,85 tot 1,70 mm / 60-90/60-91)  
(droge laagdikte ca. 0,65 tot 1,30 mm / 60-95/60-96)

### Droogtijd

Afhankelijk van omgevingstemperatuur Oppervlakkig droog: ca. 3 uur Volkomen droog: ca. 48 uur

### Temperatuurgrenzen

-46°C tot +104°C

### Waterdampdoorlaatbaarheid

0,05 Perm (0,033 Metrische Perm) bij 0,76 mm droge laagdikte  
0,02 Perm (0,013 Metric Perm) bij 3 mm droge laagdikte  
(getest bij 38°C en 90% relatieve luchtvochtigheid)

### Vlampunt (nat)

43°C (ASTM D93)

### Vlamspreidingsindex (droog)

7,6 gemeten op ACB (ASTM E84-84)

### Maximale concentratie van oplosmiddelen- dampen

100 ppm

## MONOLAR® MASTIC

### MONOLAR® MASTIC (Asbestvrij)

**Monolar® Mastic** is een duurzaam, elastisch en brandwerende afwerking voor thermische isolatie, op basis van elastomeren. Door toevoeging van o.m. Hypalon\* als grondstof heeft

**Monolar® Mastic** een uitstekende resistentie tegen chemisch-corrosieve invloeden en alle weersomstandigheden.

**Monolar® Mastic** is uitstekend geschikt voor koude isolatiesystemen, gezien de zeer goede dampremmende eigenschappen. ® Trademark of H.B. Fuller Co. \* Trademark of Dupont Company.



## VERWERKINGSADVIEZEN ETC. FOSTER MONOLAR®

### MASTIC Waarschuwingen

**Product is o.m. samengesteld met petroleumdestillaat.**

**Brandbare samenstelling**, product verwijderd houden van en niet verwerken bij hitte of open vuur. Aard van de vrijkomende vluchtige oplosmiddelen maakt het zorgdragend voor een doeltreffende ventilatie bij productverwerking in gesloten of bijna gesloten ruimten noodzakelijk; inademing van vrijkomende vluchtige oplosmiddelen gedurende lange, ononderbroken perioden dient te worden vermeden; niet roken tijdens verwerking! Product veroorzaakt irritaties bij contact met de huid of de ogen waardoor tijdens verwerking het dragen van rubber- of P.V.C.-handschoenen en een veiligheidsbril noodzakelijk is. Indien het product in de ogen spat, dient onmiddellijk overvloedig met water te worden gespoeld (tenminste 15 minuten), daarna bij blijvende oogirritatie is medische behandeling noodzakelijk.

### Restricties

Product niet opslaan bij temperaturen boven 38°C.

Product niet verwerken bij temperaturen onder 4°C of boven 38°C.

Voor het bereiken van de gunstige resultaten wordt aanbevolen het product binnen 6 maanden na aankoop te verwerken. Sommige isolatiematerialen (b.v. polystyreen) worden aangetast door de oplosmiddelen in het product.

### Behandeling en verwerking

Roeren voor gebruik aanbevolen.

Ondergrond dient schoon en droog te zijn.

Aangebroke bussen goed gesloten bewaren!

60-95/60-96 uitsluitend verwerken met airless spuitapparatuur, raadpleeg voor aanbevolen spuitapparatuur uw spuitinstallatie leverancier; productopbrengst is afhankelijk van de te gebruiken spuitapparatuur en projectomstandigheden.

### Reinigingsmiddelen

Xyleen (brandbaar) of methyleenchloride (onbrandbaar).

### Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Dit kenmerkenblad is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hierin veranderingen voordoen, c.q. hebben voorgedaan. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades; met dien verstande dat wij materiaal, waarvan binnen de aangegeven houdbaarheidstermijn\* bewezen wordt dat het defect is, gratis "af magazijn" zullen herleveren. \* Indien niet van toepassing, binnen 6 maanden na levering.